

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

----- **Façade** -----**Veldecor****Технические характеристики**

раздел 1

VELDECOR компании Ойкос – это полукроющая силиконовая краска для наружных и внутренних работ, разработанная для придания поверхности декоративного эффекта вуалирования. Нанося продукт кистью, морской губкой или перчаткой Ойкос, можно воспроизвести эффект старинной штукатурки большой эстетической ценности. Эта особенность продукта, а также его особый состав, делают **VELDECOR** предназначенным, в первую очередь, для декора и реставрации исторических зданий и престижных построек. VELDECOR - это отделочный продукт для: DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ и ELASTRONG PAINT GUM компании OIKOS, вместе с которыми он обеспечивает отличную устойчивость подложки к дождевой воде, повышенную паропроницаемость, предупреждая образование плесени и водорослей. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

раздел 2

Рекомендуется для получения декоративного полупрозрачного эффекта на красках внутреннего или наружного назначения.

Подготовка подложек

раздел 3

Для фасадов и интерьеров рекомендуются следующие подложки: ДЕКОРСИЛ РОМА И ФИРЕНЦЕ, КОЛОР ФИНИШ, АРКИТАЛ, НЕОКВАРЦ, ЭЛАСТРОНГ ПЭЙНТ ГУМ ОЙКОС. Только для интерьеров: УЛЬТРАСАТЕН МАТОВЫЙ, МУЛЬТИФУНД, ЭКСТРАПЭЙНТ ИЛИ КРЕОС ОЙКОС.

Способ нанесения

раздел 4

Способ нанесения меняется в зависимости от желаемого эффекта:

Эффект «под облака»: нанести ВЕЛДЕКОР кистью, затем обработать сырой состав губкой или перчаткой ОЙКОС.

Эффект «под старину»: нанести минимальное количество ВЕЛДЕКОР кистью с коротким ворсом, перекрещивая мазки. Возможно нанести второй слой продукта через примерно 6÷8 ч.

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

Разведение	Продукт готов к использованию, макс. на 10% водой
Расход	15÷20 кв.м/л. в зависимости от типа подложки
Инструменты для нанесения	Кисть, морская губка или перчатка ОЙКОС
Грунтовки	Декорсил Рома и Фиренце, Колор Финиш, Аркитал, Неокварц, Эластронг Пэйнт Гум ОЙКОС <u>Только для интерьеров:</u> Ультрасатен матовый, Мультифунд, Экстрапэйнт или Креос ОЙКОС
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 ÷ 2 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	6 ÷ 8 ч. (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

раздел 7

Состав	Силоксановые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители, пигменты на основе двуокиси титана, органические и неорганические пигменты, стабилизаторы и добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования.
Удельный вес	1,2 кг/л +/- 3%
РН	8 ÷ 10
Вязкость	3.500±5% CPS Brookfield (RVT 20 об./мин. при 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на

	невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Водопоглощение(W24)	0,09 кг./кв.м. h ^{0,5} DIN 52 617 (максимально допустимый уровень 0,5 кг./кв.м. h ^{0,5} DIN 52 617)
Парогазопроницаемость (SD)	0,23 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Устойчивость к мытью	Соответствует нормам DIN 53 778, устойчивость к минимум 1000 абразивных циклов
Устойчивость к истиранию	Соответствует нормам DIN 53 778, устойчивость к более 5000 абразивных циклов
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/СЕ	Класс принадлежности: А/І; VOC: 25 г/л (максимум); Ограничение Фазы І (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы ІІ (от 1.1.2010):200 г/л
Цвета	Цвета цветовой карты по цветометрической системе DCS Декор Колор Систем ОЙКОС + база Р для разведения
Фасовка	0,5 - 1 - 4 - 14 л

Токсикологические показатели

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

раздел 9

После того, как подложка готова, нанести отделочный силиконовый полукроющий продукт как ВЕЛДЕКОР ОЙКОС.

Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу, за исключением строительных лесов.

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.